Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:53

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/rura-rurka-koszulka-termokurczliwa-3-2-mm-1-22-m-z-klejem-41-p-364.html



RURA RURKA KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 3,2 mm /1,22 m Z KLEJEM 4:1

Cena	**5,49 zł**
Kod producenta	**RURKA KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 3,2 mm 4:1**
Kod EAN	**5905471722176**
EAN (GTIN)	**5905471722176**
Materiał	**polietylen**
Liczba sztuk	**1 szt.**
Rodzaj	**termokurczliwa**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**RURKA KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 3,2 mm 4:1**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu

RURA RURKA KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 3,2 mm /1,22 m Z KLEJEM 4:1

Średnica początkowa 3,2 mm skurcz 4:1



Rurka termokurczliwa z **dużą ilością kleju**

Półsztywna, trudnopalna, dwuścienna z poliolefinu z klejem ,

Specjalnie zaprojektowany do izolacji ,uszczelnienia i ochrony połączeń przewodów ,zakończeń.

Wysoki współczynnik skurczu 4: 1 oraz odporność na wysokie temperatury i korozję. Półsztywna ściana zewnętrzna zapewnia doskonałą ochronę przed ścieraniem i odciążenie w surowych warunkach

Charakterystyka:

- Całkowicie szczelne i wodoodporne
- Doskonała odporność na oleje ,olej napędowy i płyny hydrauliczne
- Półsztywny, ognioodporny i odporny na ścieranie

Parametry:

- Długość : **1,22 m**
- Współczynnik kurczenia : **4:1**
- Średnica **: 3,2 mm**
- Certyfikaty : **RoHs**
- Temperatura pracy:**- 55 ° C do + 130 ° C**
- Minimalna temp obkurczenia : **80 ° C**

Temperatura pracy ➡IEC 216**⬅ -** -55℃□130℃

Wytrzymałość na rozciąganie ➡ASTM D 2671**⬅ -** □14MPa

Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu 158℃, 168 godz. **➡**ASTM D 2671**⬅** pozostaje na poziomie 70%

Wydłużenie przy zerwaniu ➡ ASTM D 2671**⬅** □200%

Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu 158℃, 168 godz. **➡** ASTM D 2671**⬅** □100%

Skurcz wzdłużny ➡ UL223**⬅** 0□10%

Odporność na szok termiczny 250°C, 4 godz. Brak pęknięć, brak wypadania

Gięcie na zimno -40℃, 1 godz.**➡** ASTM D 2671**⬅** Brak pęknięć

Wytrzymałość na napięcie AC 2500V, 60 sekund **➡** ASTM D 2671**⬅** Brak Przebicie

Rezystancja objętościowa **➡**ASTM D 876**⬅** □1014 Ω.cm

Palność SAE-AMS-DTL-2353/5 Samogasnące w ciągu 30 s.

Korozja miedzi 158°C, 168 godz. UL 224 zaliczone

Absorpcja wody ➡ASTM D 570 **⬅** □0,5%











